



Métolux

67 rue du Général Leclerc – 59520 Marquette Lez Lille

Tel: 03.20.15.00.30 – Fax: 03.20.55.08.56

@: technique@metolux.fr

www.metolux.fr

RC.Lille 3823335.677 – RM.590 – n° TVA : FR.85 382 335 677



Métolux Céramique ((NP)) – ((NP Blanc))

(NP)) couleur blanc cassé.

((NP blanc)) couleur blanc, à base de résines plastiques liquides et de poudres de titane, céramique, etc.

Dureté Brinell : 30 environ.

Poids spécifique produit fini: 1,78.

Contrainte de rupture à la compression kg/cm² : 625 à 1 080.

Contrainte de rupture en kg/cm² à la flexion: 384.

Module d'élasticité en kg/mm² : 499.

Coefficient de conductibilité thermique Kcal/hmOC : 0,300.

Résistivité spécifique superficielle en ohms: 3,1011.

Résistivité transversale électrique en ohms cm²/cm : 1,1012.

Rigidité diélectrique tension de perforation: 26,500 environ.

Résistance chaleur aux chocs thermiques: 180 oC, à température constante: 100 à 110°.

Résistance au froid: - 50 °C.

PROPRIETE DE SOCIETE NOUVELLE METOLUX©