



Métolux

67 rue du Général Leclerc – 59520 Marquette Lez Lille

Tel: 03.20.15.00.30 – Fax: 03.20.55.08.56

@: technique@metolux.fr

www.metolux.fr

RC.Lille 3823335.677 – RM.590 – n° TVA : FR.85 382 335 677



Métolux Cuivre

Couleur: cuivre rouge clair, à base de résines plastiques liquides et de poudre de cuivre rouge épuré.

Dureté Brinell : 34 environ.

Poids spécifique produit fini: 3,41 .

Contrainte de rupture à la compression kg/cm² : 960.

Contrainte de rupture en kg/cm² à la flexion: 468.

Module d'élasticité en kg/mm² : 991.

Coefficient de conductibilité thermique Kcal/hmOC : 0,375.

Résistance chaleur chocs thermiques: 180° environ, température constante: 100° environ.

PROPIETE DE SOCIETE NOUVELLE METOLUX©