



Métolux

67 rue du Maréchal Leclerc – 59520 Marquette Lez Lille

Tel : 03.20.15.00.30 – Fax 03.20.55.08.56

@ : technique@metolux.fr

Web : www.metolux.fr



RC.Lille 382335.677 – R.M. 590 – n° TVA : FR.85 382 335 677

Métolux Laiton

Couleur: jaune laiton clair, à base de résines plastiques liquides et de poudre de laiton épuré.

Dureté Brinell : 34 environ.

Poids spécifique produit fini: 2,70.

Contrainte de rupture en kg/cm² à la flexion: 552.

Module d'élasticité en kg/mm² : 878.

Coefficient de conductibilité thermique Kcal/hmOC : 0,308.

Résistance chaleur en chocs thermiques: 200° environ, en température constante: 100° environ.

Résistance au froid: - 50°.

PROPRIETE DE SOCIETE NOUVELLE METOLUX©